

TECHNICAL PROPERTIES TEKNİK ÖZELLİKLER

DORA-TC

TEST TYPE / TEST TÜRÜ	CRITERION / KRİTER	STANDARD	UNIT / BİRİM	TEST STANDARD
WEIGHT / AĞIRLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	280 ± %5	g/m ²	ISO 2286-2
THICKNESS / KALINLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	0,75 ± %5	mm	ISO 2286-3
TEAR STRENGTH / YIRTILMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 70	N	ISO 4674-1
	LENGTH / BOY	≥ 45	N	ISO 4674-1
TENSILE STRENGTH / KOPMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 250	N	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 450	N	ISO 1421
ELONGATION AT BREAK / KOPMA ANINDAKİ UZAMA	WIDTH / EN	≥ 8 ± %20	%	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 16 ± %20	%	ISO 1421
LAMINATION ADHESION / LAMİNASYON YAPIŞMASI	WIDTH / EN	≥ 10	N	ISO 2411
	LENGTH / BOY	≥ 10		
ABRASION RESISTANCE / AŞINMA DAYANIMI		≥ 10.000	9 kPa	ISO 5470-2
COLOR FASTNESS TO RUBBING / SÜRTÜNME RENK HASLIĞI	DRY / KURU	≥ 4	GS	ISO 105x12
	WET / ISLAK	≥ 4	GS	ISO 105x12

CHEMICAL CONTENT KİMYASAL İÇERİK

POLYURETHANE / POLİÜRETAN	%	13
POLYVINYL CHLORIDE / POLİVİNİL KLORÜR	%	0
POLYESTER / POLİESTER	%	87
COTTON / PAMUK	%	0
VISCON / VİSKON	%	0
ACRYLIC / AKRİLİK	%	0

GEZDERİ SENTETİK DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Osmangazi Cad. No: 5 Esenyurt/İstanbul

Tel: (0212) 886 79 69

Faks: (0212) 886 79 77

info@gezderi.com

www.gezderi.com

*GEZFABRIC, GEZDERİ firmasına ait bir kuruluştur.